



2006
TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

VitrATherm VT 700

DEKORATIVNÍ VRCHNÍ OMÍTKA NA BÁZI CEMENTU

VLASTNOSTI

- Dekorativní vrchní omítka pro fasády, zejména pro komplexní systémy vnější tepelné izolace.
- Je odolná vůči teplotním nárazům a vlhkosti.
- Vyznačuje se vysokou pevností v tahu a vysokou účinností.
- Barva: bílá
- Dodáváme v 25 kg pytlích z kraft papíru.

 Eczacıbaşı |  KORAMIC

VitraTherm VT 700



POPIS

VitraTherm VT 700 je dekorativní vrchní omítka na bázi cementu, která je určena pro fasády a je odolná proti teplotním nárazům.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Struktura materiálu	: Obsahuje vysoce kvalitní cement, pružné a pro vodu nepropustné přísady a pomocné materiály s vysokou lepicí schopností.
Typ	: Prášek
Barva	: Bílá
Aplikační vlastnosti	
Mísicí poměr	: 5,5 - 6 litrů vody na 25 kg prášku (22 - 24%)
Doba aplikace	: 3 hodiny
Teplota při aplikaci	: +5°C až +35°C

POUŽITÍ VÝROBKU VITRA THERM VT 700

POVRCHY

- Povrchy, na které budete nanášet tuto omítku, musí být zbaveny prachu, nečistot, oleje apod. Musí být hladké a mít stabilní vlastnosti.
- Při aplikaci na jakékoliv kombinované systémy vnější tepelné izolace se ujistěte, že již uplynula doba tuhnutí povrchové omítky.

SMĚS A JEJÍ PŘÍPRAVA

- Při přípravě směsi do 25 kg výrobku Vitra Therm VT 700 přidejte 5,5-6,0 litrů (22 - 24%) čisté vody.
- Pro vytvoření homogenní směsi vám doporučujeme použít pomaloběžnou elektrickou míchačku (350 ot/min).
- Směs by měla mít takovou konzistenci, aby při zpracování nestékala z ocelového hladítka.
- Před nanášením nechejte směs 5 minut odpočinout. Pak ji před nanesením znovu promíchejte.

POUŽITÍ

- Okolní teplota musí být v rozsahu +5 až + 35°C
- Nanášejte VitraTherm VT 700 na fasádu ocelovým hladítkem.
- Nejpozději do 10 minut po nanesení směsi použijte plastové hladítko a krouživými pohyby proveďte finální úpravu dekorativní omítky.

DOPORUČENÍ K APLIKACI

- Nepřidávejte do směsi ani větší ani menší množství vody, než stanoví specifikace uvedené na pytli.
- Jestliže v čerstvě otevřeném pytli zjistíte hrudky nebo tvrdé částice, nepoužívejte tento výrobek.
- Nenanášejte náš přípravek na čerstvě omítnuté povrchy nebo na nové betonové povrchy během 28 dní tuhnutí betonu.
- Do namíchané již nepřidávejte další vodu.
- V závislosti na povětrnostních podmínkách se během schnutí omítky VitraTherm VT 700 mohou objevit skvrny a zvlnění. Když omítka VitraTherm VT 700 zaschne, naneste na ni akrylový nebo silikonový lak.

SPOTŘEBA VÝROBKU

- Pro dosažení tloušťky vrstvy 1,5 - 2 mm je zapotřebí 3 - 5 kg/m² výrobku Vitra Therm VT 700.

BALENÍ

- V pytlích z kraft papíru po 25 kg (48 kusů, 1200 kg na paletě).

SKLADOVÁNÍ

- Jestliže je tento produkt skladován v suchém prostředí krytého skladu, je jeho skladová životnost minimálně 1 rok.
- Datum výroby a číslo výrobní šarže jsou vyznačeny na obalu výrobku.
- Při skladování výrobku smí být navrstveno na sobě maximálně 10 pytlů z kraft papíru.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- S ohledem na obsah cementu v tomto výrobku nesmí dojít k jeho styku s pokožkou ani s očima. Zasažené části těla opláchněte velkým množstvím vody.
- Doporučujeme vám při aplikaci tohoto výrobku nosit gumové rukavice.
- Nesmí dojít ke vdechnutí produktu. Podle potřeby použijte respirátor.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí.
- V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

POZNÁMKA: První kontroly tohoto výrobku provádíme již během výrobní fáze. Proto u našich výrobků zaručujeme stabilní jakost. Všechny pokyny a doporučení uvedené v technických listech jsou založeny na našich zkušenostech. V případě aplikací na speciální povrchy, které nejsou uvedeny v technickém listu, se obraťte na nás. Naše společnost si vyhrazuje právo podle potřeby aktualizovat informace v technickém listu bez předchozího upozornění. Tyto nové katalogové informace pak ruší a nahrazují informace z předešlých vydání.

ÚSTŘEDÍ

EKY Eczacibaşı-Koramic
Yapı Kimyasalları Sanayi ve Tic.A.Ş.
E-5 Karayolu üzeri Sıfı Mah. Atatürk Cad.
PK 34941 Cayirova/Tuzla-Istanbul
Tel:+90 216 423 4600 Pbx
Fax:+90 216 423 50 02
<http://www.vitra.com.tr>

VÝROBNÍ ZÁVOD

Eskisehir karayolu 4. km
PK 11300
Bozüyük-Bilecik
Tel:+90 228 314 63 00
Fax:+90 228 314 63 05